

Productspecificatieblad ZG702.2101

Datum: 04-01-2021



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Aan de Maas
Productieplaats: Kessel



04
0956-CPR-0841



Korrelklasse a:
achtergrondwaarde

Code		EN 12620		
Steenslag 1/3		Gc85/20		

NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton

NEN-EN 13043 : Toeslag voor asfalt

Zeef (mm)	0,063	0,250	0,5	1,0	4,0	5,6	8,0		Eisen gelden voor:
Gem. D * doorval	0,5	0	0,5	1	98	100	100		KOMO
Min./Max. Eis doorval									
Min./Max. Eis doorval	0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100		KOMO
90% doorval grenswaarden	0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100		KOMO

* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uitgiftedatum productspecificatieblad/techn. fiche

		CE Specificaties		
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,5	f _{1,5}	
Reële Vol. massa ρ _{rd}	EN1097-6	2,63 Mg/m ³	2,63 Mg/m ³	
Waterabsorptie	EN1097-6	0,2%	0,2%	
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief	
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%	
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2	
Vlakheidsindex	EN 933-3	1%	F ₁₀	
Absolute Vol. massa ρ _a	EN1097-6	2,66 Mg/m ³	2,66 Mg/m ³	
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A	
Totaal zwavel	EN1744-1,11	NR	---	
Kwaliteit fijne deeltjes	EN 933-9	NR	---	
Carbonaat-/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%	
Weerstand tegen verbrijzing		LA20		
Polijstwaarde		PSV56		

Getekend:

Ing. W.B.M. Verschuren
Operationeel manager