

Productspecificatieblad ZG605.2101

Datum: 04-01-2021



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Aan de Maas
Productieplaats: Kessel



04
0956-CPR-0841



Korrelklasse a:
achtergrondwaarde

Code		EN 12620			
Grind 4/10	Korrelgroep 4/11	Gc85/20			

NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton

Zeef	(mm)	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16	22,4			Eisen gelden voor:
Gem. D *		0	4	26	78	100	100	100			KOMO
Min./Max. Eis doorval											
Min./Max. Eis doorval		0/5	0/20	5/50	40/90	85/100	98/100	100			KOMO
90% doorval grenswaarden		0/5	0/20	5/50	40/90	85/100	99/100	100			KOMO

* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uitgiftedatum productspecificatieblad/techn. Fiche

			CE Specificaties			
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620			
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,1	f _{1,5}			
Reële Vol.massa ρ _{rd}	EN1097-6	2,55 Mg/m ³	2,55 Mg/m ³			
Waterabsorptie	EN1097-6	1,6%	1,6%			
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief			
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%			
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2			
Carbonaat/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%			
Vlakheidsindex F _l	EN 933-3	18	Fl ₂₀			
Absolute Vol.massa ρ _a	EN1097-6	2,65 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³			
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A			
Totaal zwavel	EN1744-1,11	0,0%	0,0%			
PSV	EN1097-8	----	NR			
LA-coëfficiënt	EN1097-2	----	NR			
Vorst-dooi bestandheid	EN-1367-1	0,1%	F2			

Getekend:

Ing. W.B.M. Verschuren
Operationeel manager