

Productspecificatieblad ZG605.2102

Datum: 01-06-2021



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Aan de Maas
Productieplaats: Kessel



04
0956-CPR-0841



Korrelklasse a:
achtergrondwaarde

Code		EN 12620		
Grind 4/10	Korrelgroep 4/11	Gc85/20		

NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton

Zeef	(mm)	2,0	4,0	5,6	8,0	11,2	16	22,4		Eisen gelden voor:
Gem. D * doorval		0	4	26	78	100	100	100		KOMO
Min./Max. Eis doorval										
Min./Max. Eis doorval		0/5	0/20	5/50	40/90	85/100	98/100	100		KOMO
90% doorval grenswaarden		0/5	0/20	5/50	40/90	85/100	99/100	100		KOMO

* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uitgiftedatum productspecificatieblad/techn. Fiche

		CE Specificaties		
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,1	f _{1,5}	
Reële Vol.massa ρ _{rd}	EN1097-6	2,55 Mg/m ³	2,55 Mg/m ³	
Waterabsorptie	EN1097-6	1,6%	1,6%	
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief	
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%	
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2	
Carbonaat/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%	
Vlakheidsindex F _i	EN 933-3	18	Fl ₂₀	
Absolute Vol.massa ρ _a	EN1097-6	2,65 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³	
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A	
Totaal zwavel	EN1744-1,11	0,0%	0,0%	
PSV	EN1097-8	-----	NR	
LA-coëfficiënt	EN1097-2	-----	NR	
Vorst-dooi bestandheid	EN-1367-1	0,1%	F2	

Getekend:

Ing. W.B.M. Verschuren
Operationeel manager