

## Prestatieverklaring

### BGK20-01.705

1. Unieke identificatie	<b>Heterogeen kwartshoudend gebroken riviergrind</b>
2. Aanduiding	Steenslag 8/11 Conform NEN-EN 12620 NEN-EN 13043
3. Toepassing	Gebroken grind voor toepassing in beton en asfalt&oppervlakbehandeling wegen.
4. Naam en contactadres fabrikant	Zand en grindbedrijf Kuypers bv Maasstraat 47 5995NB Kessel 
5. Naam en contactadres gemachtigde	Geen
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	systeem 2+
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt. 0956-CPR-0841
8. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling.	Niet van toepassing.

Essentiële kenmerken		Prestaties		Europees beoordelingsdocument
12620	13043			
	4.1.3	Categorie	G <sub>c</sub> 90/15	G <sub>c</sub> 80/20
4.3	4.1.3	Korrelgradering	Zeven ISO 565(1990)	Grenzen (%)
			22,4	100
			16	98-100
			11,2	90-99
			8	0-20
			4	0-5
4.4	4.1.6	Korrelvorm	FL <sub>10</sub>	
	4.1.8	Hoekigheid	NPD	
4.6	4.1.4	Hoeveelheid fijne deeltjes <63µm	f <sub>0,5</sub>	
	4.1.5	Kwaliteit fijne deeltjes <63µm	NPD	
	4.1.7	Catagorie gebroken oppervlak	C <sub>95/1</sub>	
5.2	4.2.2	Weerstand tegen verbrijzeling	LA <sub>20</sub>	
5.3	4.2.5	Weerstand tegen slijtage (M <sub>de</sub> )	NPD	
5.4.1	4.2.3	Weerstand tegen polijsting	PSV <sub>56</sub>	
5.4.2	4.2.4	Weerstand tegen afslijten oppervlak	NPD	
5.5	4.2.7.1	Dichtheid pa / prd	2,65/2,60 +0,05 Mg/M3	
5.5	4.2.7.2	Waterabsorptie	WA <sub>24</sub> 1 / < 1,0%	
5.7.1	4.2.9.2	Bestandheid tegen vorst/dooi	NPD	
	4.2.10	Bestandheid tegen hitte	V <sub>la</sub> = 1	
	4.2.11	Affiniteit met bitumen	Na 6 uur 65% Na 24 uur 15%	
5.7.2		Volume stabiliteit	NPD	
5.7.3		ASR gevoeligheid	Potentieel reactief	
6.2		Chloridegehalte	<0,003%	
6.3.2		Totaal zwavelgehalte	NPD	
6.3.1		In zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>	
6.4.1		Bindings-vertragsverharders	NPD	
		Besluit bodemkwaliteit	Achtergrondwaarde	

NEN-EN 12620  
NEN-EN 13043

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Kessel,1-1-2022

Getekend:

*Pim Kuppen*