

Productspecificatieblad ZG604.2301

Datum: 01-01-2023



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Maasplassen Neer
Productieplaats: Kessel



Code		EN 12620		
Grind 16/32		Gc80/20		

NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton

Zeef	(mm)	8,0	16	22,4	31,5	45	63			Eisen gelden voor:
Gem. D *		0	12	67	100	100	100			KOMO
Min./Max. Eis doorval										
Min./Max. Eis doorval		0/5	0/20	25/80	80/100	98/100	100			KOMO
90% doorval grenswaarden		0/5	0/20	25/80	80/100	98/100	100			KOMO

* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uitgiftedatum productspecificatieblad/techn. Fiche

		CE Specificaties		
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620	
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,1	f _{1,5}	
Reële Vol.massa ρ _{rd}	EN1097-6	2,55 Mg/m ³	2,55 Mg/m ³	
Waterabsorptie	EN1097-6	1,6%	1,6%	
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief	
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%	
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2	
Carbonaat/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%	
Vlakheidsindex F _i	EN 933-3	18	F _{l20}	
Absolute Vol.massa ρ _a	EN1097-6	2,65 Mg/m ³	2,65 Mg/m ³	
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A	
Totaal zwavel	EN1744-1,11	0,0%	0,0%	
PSV	EN1097-8	-----	NR	
LA-coëfficiënt	EN1097-2	-----	NR	
Vorst-dooi bestandheid	EN-1367-1	0,1%	F2	
Na ₂ O-equivalent	Cur 89		0,008 %(m/m)	

Getekend:

Pim Kunnen