

# Productspecificatieblad ZG110.2502

Datum: 01-07-2025



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV  
Maasstraat 47  
5995NB Kessel

Wingebied: Maasplassen Neer  
Productieplaats: Kessel



04  
0956-CPR-0841



841-20-BBK  
Korrelklasse a:  
achtergrondwaarde

| Code     | Productnaam | Toepassingsgebied                    |
|----------|-------------|--------------------------------------|
| Zand 0/1 | Tankerzand  | Aanvulzand voor toepassing bij tanks |

| Kiwa-BRL K10006 versie 2000-04-26<br>Aanvulzand voor toepassing bij tanks en leidingen |      |       |       |       |        |        | NEN-EN 13242 : Toeslagmateriaal voor<br>ongebonden toepassingen |        |  |  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|--|--|----------------------|
| Zeef                                                                                   | (mm) | 0,063 | 0,125 | 0,250 | 0,5    | 1,0    | 1,4                                                             | 2,0    |  |  | Eisen gelden voor:   |
| Gem. D doorval                                                                         |      | 0,3   | 2     | 19    | 90     | 100    | 100                                                             | 100    |  |  | NEN-EN 13242         |
| Min./Max. Eis doorval                                                                  |      | 0/3   | --    | --    | 85/100 | 95/100 | 100                                                             | 100    |  |  | NEN-EN 13242         |
| Min./Max. Eis doorval                                                                  |      | --    | 0/3   | 15/25 | 70/80  | 88/96  | --                                                              | 99/100 |  |  | BRL K10006 (tabel 2) |
|                                                                                        |      |       |       |       |        |        |                                                                 |        |  |  |                      |

## CE Specificaties NEN-EN 13242

| Kenmerken                         | EN norm  | Gem.       | Categorie         |  |  |  |
|-----------------------------------|----------|------------|-------------------|--|--|--|
| Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm | EN 933-1 | 0,3        | f <sub>3</sub>    |  |  |  |
| Reële Vol.massa prd               | EN1097-6 | 2,63 Mg/m3 | 2,63 Mg/m3        |  |  |  |
| Waterabsorptie                    | EN1097-6 | 0,3%       | WA <sub>241</sub> |  |  |  |
| In zuur oplosbare sulfaten        | EN1744-1 | < 0,03%    | AS 0,2            |  |  |  |
|                                   |          |            |                   |  |  |  |
|                                   |          |            |                   |  |  |  |

## Specificaties Kiwa-BRL K10006 versie 2000-04-26

|       | Kenmerken                                                           | Eis      | Waarde                        |                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1 | Tankerzand                                                          |          | Voldoet                       |                                                                        |
| 2.2.2 | Zand voor aanvulling of ophoging<br>Draineerzand<br>Zand in zandbed |          | Voldoet<br>Voldoet<br>Voldoet |                                                                        |
| 2.2.3 | Specifieke elektrische weerstand                                    | > 100 Ωm | 833 Ωm                        | Proef 4 Standaard RAW2015<br>(Bepalen van het geleidingsvermogen (EC)) |
| 2.2.4 | Vreemde bestanddelen                                                |          |                               |                                                                        |
| 2.2.5 | Gloeiverlies                                                        | <= 3%    | 0,2%                          |                                                                        |
| 2.2.6 | Bouwstoffenbesluit                                                  | NL-BSB   | Achtergrondwaarde             | NL-BSB Certificaat 841-20-BBK                                          |
|       |                                                                     |          |                               |                                                                        |

Getekend:

*Pim Kunnen*