

Productspecificatieblad ZG402.2602

Datum: 01-07-2026



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Maasplassen Neer
Productieplaats: Kessel



04
0956-CPR-0893



Korrelklasse a:
achtergrondwaarde

Unieke identificatie: **Natuurlijk kwartszand 0,250/8**

Toepassing als: **SPEELTOESTELLENZAND**

NEN-EN 1176-1:2017 : Norm speeltoestellen en bodemoppervlakken van speelplaatsen

4.2.8.5.1

Tabel 4

| Materiaal | Laagdikte [mm] | Valhoogte [mm] |
|-------------------|----------------|----------------|
| Zand 0,25 tot 8mm | Geen eis | < 600 |
| (Eis: 0,2 - 8mm) | 300 (200+100) | 600 - 2000 |
| | 400 (300+100) | 2000- 3000 |

Uniformiteitscoëfficiënt (D60/D10) 2,54 (< 3)

Zand is gewassen, vrij van slik- kleideeltjes

Dit zand hoeft verder NIET te worden beproefd conform EN 1177

| Overige kenmerken | Test-norm | Waarde | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|--|--|--|--|
| Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm | EN 933-1 | <0,4% | | | | |
| Reële Vol.massa ρ_{rd} | EN1097-6 | 2,63 Mg/m ³ | | | | |
| Absolute Vol.massa ρ_a | EN1097-6 | 2,65 Mg/m ³ | | | | |
| Waterabsorptie | EN1097-6 | 0,3% | | | | |
| Chloridegehalte | EN1744-1 | <0,003% | | | | |
| Humusgehalte | EN1744-1 | <0,003% | | | | |
| Carbonaat-/schelpgehalte | EN1744-1 | < 0,5% | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovengenoemde fabrikant.

Getekend:

Pim Kunnen