

Productspecificatieblad ZG702.2602

Datum: 01-07-2026



Zand- en grindbedrijf Kuypers BV
Maasstraat 47
5995NB Kessel

Wingebied: Aan de Maas
Productieplaats: Kessel



04
0956-CPR-0841



Korrelklasse c:
achtergrondwaarde

Code		EN 12620			
Steenslag 1/3	Special use	Gc85/20			

NEN-EN 12620 : Toeslagmateriaal voor beton

Zeef	(mm)	0,063	0,250	0,5	1,0	4,0	5,6	8,0	Eisen gelden voor:
Gem. D *		0,5	0	0,5	1	98	100	100	KOMO
Min./Max. Eis doorval									
Min./Max. Eis doorval		0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100	KOMO
90% doorval grenswaarden		0/1,5	0	0/8	0/10	85/100	100	100	KOMO

* Gemiddelde bepaald over periode 6 maanden voor uigiftedatum productspecificatieblad/techn. fiche

			CE Specificaties		
Kenmerken	EN norm	Gem.	EN12620		
Hoeveelheid fijne deeltjes < 63µm	EN 933-1	0,5	f _{1,5}		
Reële Vol. massa ρ _{rd}	EN1097-6	2,63 Mg/m ³	2,63 Mg/m ³		
Waterabsorptie	EN1097-6	0,2%	0,2%		
ASR gevoeligheid	CUR89		Potentieel reactief		
Chloridegehalte	EN1744-1	<0,003%	<0,003%		
In zuur oplosbare sulfaten	EN1744-1	< 0,03%	AS 0,2		
Vlakheidsindex	EN 933-3	1%	Fl ₁₀		
Absolute Vol. massa ρ _a	EN1097-6	2,66 Mg/m ³	2,66 Mg/m ³		
Humusgehalte	EN1744-1	< A	< A		
Totaal zwavel	EN1744-1,11	NR	---		
Kwaliteit fijne deeltjes	EN 933-9	NR	---		
Carbonaat-/schelpgehalte	EN1744-1	< 0,5%	< 0,5%		
Weerstand tegen verbrijzing		LA20			
Polijstwaarde		PSV56			

Getekend:

Pim Kunnen